



# CEM II/A-LL 42,5 N

## Mésző-portlandcement (EN 197-1:2011 szabvány szerint)

Ez a cementfajta fő alkotórészként a portlandklinkeren kívül 6-20% mészkövet, max. 5% mellékalkotórészt, valamint kötésszabályzó anyagot tartalmaz.

### Jellemző tulajdonságok:

- normál kezdő- és végszilárdság,
- közepes, kedvező hőfejlés, ami miatt alkalmas nyáron történő munkavégzéshez,
- jó összeférhetőség különféle adalékszerekkel,
- kiváló bedolgozhatóság.

### Főbb felhasználási területek:

- előregyártott elemek és panelek,
- betontermékek (pl. térkövek, szegélykövek, zsalukövek) gyártása,
- közepes és nagyszilárdságú magasépítési beton és vasbeton szerkezetek,
- látvány- és díszítő betonok,
- meleg, nyári időben történő betonozás.

### Szállítás:

- Ömlesztett kiserelésben szállítjuk a CRH rohozníki cementgyárából.



Minőségi jellemzők	Vizsgálati szabvány	MSZ EN 197-1:2011 követelmény	Átlagos érték*
SO <sub>3</sub> -ban kifejezett szulfáttartalom (tömeg%)	EN 196-2	≤3,5	3,0
kloridtartalom (tömeg%)	EN 196-2	≤0,1	0,06
térfogatállandóság (mm)	EN 196-3	≤10	1,1
kötésidő kezdete (perc)	EN 196-3	≥60	172
nyomószilárdság - 2 napos (Mpa)	EN 196-1	≥10,0	22,5
nyomószilárdság - 28 napos (Mpa)	EN 196-1	≥42,5 ≤62,5	50,0

\* Jelen termékmertetőben feltüntetett átlagos értékek tájékoztató jellegűek, egy adott mintában a mért értékek ettől eltérhetnek.

Vállalatunk integrált irányítási rendszert működtet, mely megfelel az ISO 9001:2008 Minőségirányítási Rendszer és az ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszer szabványok követelményeinek.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) és a 2003/53/EK irányelve (2003. június 18.) szerint ez a cement 0,0002%-nál kevesebb vízoldható Cr<sup>6+</sup>-ot tartalmaz és ezt a tulajdonságát a kiszállítástól számított 4 hónapos eltarthatósági időtartamon belül megőrzi.

A termékeinkhez kapcsolódó jogszabály által előírt dokumentumok (teljesítmény állandósági tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat, biztonsági adatlap) a honlapunkról ([www.crhungary.com](http://www.crhungary.com)) letölthetőek.

### Kapcsolat:

Dr. Szilágyi Tamás – Technical Support Manager  
mobil: + 36 30 161 9991, e-mail: [tamas.szilagyi@hu.crh.com](mailto:tamas.szilagyi@hu.crh.com)

[www.crhungary.com](http://www.crhungary.com)